

12

# EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 84103288.1

51 Int. Cl.<sup>3</sup>: G 21 C 3/20  
B 32 B 15/01

22 Anmeldetag: 24.03.84

30 Priorität: 30.03.83 SE 8301770

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
10.10.84 Patentblatt 84/41

64 Benannte Vertragsstaaten:  
BE CH DE FR GB LI

71 Anmelder: AB ASEA-ATOM


S-721 83 Västerås(SE)

72 Erfinder: Lundblad Vannesjö, Katarina  
Rödinggatan 8  
S-723 48 Västerås(SE)

74 Vertreter: Boecker, Joachim, Dr.-Ing.  
Rathenauplatz 2-8  
D-6000 Frankfurt a.M. 1(DE)

54 Brennstab für einen Kernreaktor.

57 Brennstab für einen Kernreaktor mit einer Brennstoffhülle (1) aus einer auf Zirkonium basierenden Legierung, auf deren Innenfläche eine im wesentlichen aus Zirkonium bestehende Schicht (2) aufgebracht ist und in der Kernbrennstoff (3) untergebracht ist. Gemäß der Erfindung enthält die Zirkoniumschicht 0, 1-1 Gewichtsprozent Zinn, und der Gesamtgehalt der übrigen in der Zirkoniumschicht (2) enthaltenen Fremdstoffen beträgt weniger als 0,5 Gewichtsprozent. Der Brennstab enthält einen Kernbrennstoff (3) aus vorzugsweise Urandioxyd.



Aktiebolaget ASEA-ATOM  
Västerås/Schweden

Brennstab für einen Kernreaktor

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Brennstab für einen Kernreaktor gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

5

Als Hülle für den Brennstoff in Kernreaktoren werden normalerweise dünnwandige Rohre aus auf Zirkonium basierenden Legierungen verwendet, die unter dem Handelsnamen Zircaloy bekannt sind. Diese Legierungen  
10 enthalten Legierungssubstanzen wie Zinn, Eisen, Nickel, Chrom und Sauerstoff. Die Legierungen verhärten durch die Neutronenbestrahlung, was zu einer Versprödung des Materials und zu einer erheblich erhöhten Anfälligkeit für durch Spannungskorrosion bedingte Stabschäden führt. Um einer  
15 solchen Entwicklung entgegenzuwirken, ist es bekannt, die Brennstoffhülle auf der Innenseite mit einer Schicht aus Zirkonium zu versehen. Zirkonium eignet sich für diesen Zweck deshalb, weil es einerseits eine hohe Resistenz gegen Verhärtung durch Neutronenbestrahlung hat und andererseits  
20 ein verhältnismäßig weiches Material ist. Eine Zirkonionschicht auf der Innenseite der Brennstoffhülle ist daher plastisch verformbar, so daß sie die Brennstoffhülle gegen Beanspruchungen schützen kann, die bei Leistungsänderungen während des Betriebes auftreten.

25

Gemäß der DE-A-2842198 wird für die innenseitige Schicht Zirkonium mit einem Verunreinigungsgehalt von mindestens 1000 ppm (parts per million) und höchstens 5000 ppm

verwendet. Von den Verunreinigungen sind dabei 200-1200 ppm Sauerstoff, was dem Gehalt an Sauerstoff in kommerziellem Zirkoniumschwamm von Reaktorqualität entspricht. Die Gehalte an anderen Verunreinigungen liegen innerhalb der normalen

5 Grenzen für die betreffenden Substanzen in kommerziellem Zirkoniumschwamm von Reaktorqualität, was für Aluminium 75 ppm oder weniger, für Bor 0,4 ppm oder weniger, für Kadmium 0,4 ppm oder weniger, für Kohlenstoff 270 ppm oder weniger, für Chrom 200 ppm oder weniger, für Kobalt 20 ppm oder

10 weniger, für Kupfer 50 ppm oder weniger, für Hafnium 100 ppm oder weniger, für Wasserstoff 25 ppm oder weniger, für Eisen 1500 ppm oder weniger, für Magnesium 20 ppm oder weniger, für Mangan 50 ppm oder weniger, für Molybdän 50 ppm oder weniger, für Nickel 70 ppm oder weniger, für Niob 100 ppm

15 oder weniger, für Stickstoff 80 ppm oder weniger, für Silizium 120 ppm oder weniger, für Zinn 50 ppm oder weniger, für Wolfram 100 ppm oder weniger, für Titan 50 ppm oder weniger und für Uran 3,5 ppm oder weniger bedeutet.

20 Gemäß der DE-A-2550029 wird für die innere Schicht Zirkonium mit einem Verunreinigungsgehalt von weniger als 1000 ppm, vorzugsweise von weniger als 500 ppm, verwendet. Von den Verunreinigungen wird der Sauerstoffgehalt auf einem Wert unter ca. 200 ppm gehalten.

25

Durch die DE-A-3124935 ist es bekannt, für die innere Schicht Zirkonium zu verwenden, das 0,1-3 Gewichtsprozent Molybdän und/oder 0,03-1 Gewichtsprozent Kohlenstoff und/oder 0,03-1 Gewichtsprozent Phosphor und/oder 0,03-1

30 Gewichtsprozent Silizium enthält. Das Zirkonium kann dabei außerdem die oben genannten anderen in kommerziellem Zirkoniumschwamm von Reaktorqualität vorhandenen Verunreinigungen enthalten. Es wird angenommen, daß bei den Zusätzen von Molybdän, Kohlenstoff, Phosphor oder Silizium

35 in der letztgenannten Druckschrift stabile Phasen ausgeschieden werden, wie beispielsweise intermetallische Verbindungen, Karbide, Phosphide und Silizide, in Form von freien Partikeln im Zirkoniumgrundgitter. Diese

Ausscheidungen sollen das Kornwachstum bei der Herstellung des Rohres verhindern, so daß das Gefüge des Zirkoniums feinkörniger wird als wenn keine Zusätze vorhanden wären. Dieses feinkörnigere Gefüge soll der Grund für die größere  
5 Resistenz gegen Spannungskorrosion sein.

Um eine gute Resistenz gegen Spannungskorrosion zu erreichen, ist man also bisher davon ausgegangen, daß entweder der Gehalt an Fremdsubstanzen im Zirkonium auf  
10 einem sehr niedrigen Niveau gehalten werden muß, oder daß derartige Zusätze von Fremdsubstanzen so vorgenommen werden müssen, daß eine Ausscheidung stabiler Verbindungen in Form freier Partikel im Zirkoniumgrundgitter stattfindet.

15 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Brennstab der eingangs genannten Art zu entwickeln, bei dem auf andere Weise eine hohe Resistenz gegen Spannungskorrosion und gleichzeitig eine hohe Resistenz gegen korrosive Angriffe von sehr heißem Wasser und Wasserdampf erreicht wird.

20 Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Brennstab gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1 vorgeschlagen, welcher erfindungsgemäß die im kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 genannten Merkmale hat.

25 Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den weiteren Ansprüchen genannt.

Gemäß der Erfindung wird eine hohe Resistenz gegen  
30 Spannungskorrosion durch verhältnismäßig hohe Gehalte von Zinn erzielt, obwohl Zinn keine Ausscheidung von freien Partikeln in dem Zirkoniumgrundgitter bewirkt, sondern sich im Zirkonium löst. Von besonderer Bedeutung ist es, daß der Zusatz von Zinn in verhältnismäßig hohen Anteilen dem  
35 Zirkonium eine größere Resistenz gegen korrosive Angriffe durch Wasser und Wasserdampf bei hohen Temperaturen verleiht. Dies hat eine langsamere Bildung von Korrosionswasserstoff zur Folge, so daß sich keine hohen Gehalte von Wasserstoff

aufbauen können, durch welchen die mechanischen Eigenschaften der Brennstoffhülle durch lokale Hydrierung verschlechtert werden können.

5 Gemäß der Erfindung enthält die im wesentlichen aus Zirkonium bestehende Schicht auf der Innenseite der Brennstoffhülle 0,1-1 Gewichtsprozent Zinn. Der Gesamtgehalt der übrigen im Zirkonium enthaltenen Fremdsubstanzen liegt unter 0,5 Gewichtsprozent. Diese Fremdsubstanzen bestehen  
10 aus in Zirkoniumschwamm von Reaktorqualität üblicherweise vorkommenden Verunreinigungen mit den weiter oben bereits genannten Gehalten.

Die Dicke der im wesentlichen aus Zirkonium bestehenden  
15 Schicht kann 0,005-0,8 mm betragen; sie beträgt zweckmäßigerweise 0,04-0,32 mm und vorzugsweise 0,05-0,1 mm. Die Dicke der Schicht beträgt zweckmäßigerweise 5-40 %, vorzugsweise 5-15% der Wandstärke der Brennstoffhülle.

20 Die auf Zirkonium basierende Legierung, auf deren Innenseite die im wesentlichen aus Zirkonium bestehende Schicht aufgebracht ist, besteht vorzugsweise aus einer Zirkonium-Zinn-Legierung, z.B. der unter dem Handelsnamen Zircaloy 2 und Zircaloy 4 bekannten, auf Zirkonium

25 basierenden Legierungen, deren Gehalt an Legierungssubstanzen in den Grenzen von 1,2-1,7 % für Zinn, 0,07-0,24 % für Eisen, 0,05-0,15 % für Chrom, 0-0,08 % für Nickel, 0,09-0,16 % für Sauerstoff liegt. Der Rest besteht aus Zirkonium und in Zirkoniumschwamm von Reaktorqualität

30 normalerweise vorkommenden Verunreinigungen. Zircaloy 2 enthält 1,2-1,7 % Zinn, 0,07-0,20 % Eisen, 0,05-0,15 % Chrom, 0,03-0,08 % Nickel und 0,09-0,16 % Sauerstoff. Zircaloy 4 enthält 1,2-1,7 % Zinn, 0,18-0,24 % Eisen, 0,07-0,13 % Chrom und 0,09-0,16 % Sauerstoff. Bei allen hier genannten

35 Prozentsätzen handelt es sich um Gewichtsprozent. Bei dem Kernbrennstoff des Brennstabes handelt es sich vorzugsweise um Urandioxyd.

Anhand des in der Figur gezeigten Ausführungsbeispiels soll die Erfindung näher erläutert werden. Die Figur zeigt einen Querschnitt durch einen Brennstab gemäß der Erfindung für einen leichtwassermoderierten Reaktor. 0,5 Gewichtsteile  
5 Zinn werden mit 99,5 Gewichtsteilen kommerziellem Zirkoniumschwamm von Reaktorqualität in der eingangs angegebenen Zusammensetzung gemischt. Ein Rohr mit einer Wandstärke von 1,25 mm und einem Außendurchmesser von 44 mm wird aus der geschmolzenen Mischung hergestellt. Das Rohr  
10 wird in einem Rohr aus Zircaloy 2 mit einer Wandstärke von 10 mm und einem Innendurchmesser von 45 mm angeordnet. Die beiden Rohre werden an ihren Endflächen miteinander verschweißt. Das so gewonnene zusammengesetzte Rohr wird stranggepreßt, ohne einer Erwärmung unterzogen zu werden.  
15 Danach wird das stranggepreßte Produkt in mehreren Stufen mit zwischenzeitlich stattfindenden Rekristallisationsglühungen bei ca. 650 Grad C und einer Endglühung nach dem letzten Walzvorgang bei ca. 525 Grad C kaltgewalzt, wobei man ein in der Figur dargestelltes  
20 rohrförmiges Endprodukt erhält, das aus einer Schicht 1 aus Zircaloy 2 mit einer Dicke von 0,73 mm und einem Innendurchmesser von 10,65 mm und aus einer 0,07 mm dicken Schicht 2 aus Zirkonium mit einlegiertem Zinn besteht. In der Figur ist auch der Kernbrennstoff dargestellt, der aus  
25 kreiszylindrischen Tabletten 3 aus Urandioxyd besteht, die in Längsrichtung der Brennstoffhülle aufeinandergestapelt sind.

Bei Korrosionsproben, welche die bei Reaktorbetrieb  
30 herrschenden Bedingungen gut simulieren, weist die innere Schicht der Brennstoffhülle gemäß der vorliegenden Erfindung eine Gewichtszunahme auf, die kleiner als 30 % der Gewichtszunahme ist, die eine entsprechende innere Schicht aufweist, die kein einlegiertes Zinn enthält.

35 Der Brennstab nach der Erfindung ist vorzugsweise für Reaktoren mit Wasser als Kühlmittel bestimmt.

## Patentansprüche

1. Brennstab für einen Kernreaktor mit einer Brennstoffhülle  
(1) aus einer auf Zirkonium basierenden Legierung, auf deren  
5 Innenfläche eine im wesentlichen aus Zirkonium bestehende  
Schicht (2) aufgebracht ist und in der Kernbrennstoff (3)  
untergebracht ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Zirkonium  
in der Schicht (2) 0,1-1 Gewichtsprozent Zinn enthält und  
daß der Gesamtgehalt der übrigen in der Zirkoniumschi-  
10 cht (2) enthaltenen Fremdsubstanzen weniger als 0,5 Gewichtsprozent  
beträgt.


2. Brennstab nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß  
die übrigen in der Zirkoniumschi-  
15 cht (2) enthaltenen Fremdsubstanzen aus in Zirkoniumschwamm von Reaktorqualität  
normalerweise vorkommenden Verunreinigungen bestehen.

3. Brennstab nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,  
daß die auf Zirkonium basierende Legierung 1,2-1,7  
20 Gewichtsprozent Zinn, 0,07-0,24 Gewichtsprozent Eisen,  
0,05-0,15 Gewichtsprozent Chrom, 0-0,08 Gewichtsprozent  
Nickel und 0,09-0,16 Gewichtsprozent Sauerstoff enthält und  
daß der Rest aus in Zirkonium und in Zirkoniumschwamm von  
Reaktorqualität normalerweise vorkommenden Verunreinigungen  
25 besteht.

30

35

1/1







Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0121204

Nummer der Anmeldung

EP 84 10 3288

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 3)
A	GB-A-1 091 154 (SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AG) * Ansprüche 1,2; Seite 2, Zeile 125 - Seite 3, Zeile 10 *	1	G 21 C 3/20 B 32 B 15/01
A	--- DE-A-1 639 249 (GESELLSCHAFT FÜR KERNENERGIEVERWERTUNG IN SCHIFFBAU UND SCHIFFFAHRT mbH) * Ansprüche 1-3 *	1	
A,D	--- DE-A-3 124 935 (A.B. ASEA-ATOM) * Anspruch *	1	
A	--- FR-A-2 290 738 (GENERAL ELECTRIC) * Ansprüche 1-3 * & DE - A - 2 550 029 (Cat. A,D)	1	
A	--- FR-A-2 404 898 (GENERAL ELECTRIC) * Ansprüche 1-5 * & DE - A - 2 842 198 (Cat. A,D)	1	G 21 C 3/20 B 32 B 15/01 C 22 C 16/00
A	--- FR-A-2 399 713 (GENERAL ELECTRIC) * Ansprüche 1-3 *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 29-06-1984	Prüfer LIPPENS M.H.
<div>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</div> <div>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</div> <div>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument &amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</div>			